

50 AÑOS CON PENTACLOROFENOL S.A. DE C.V.

Cerrada de perdiz #10 Col. Lomas de Guadalupe
C.P 52985 Atizapán, Edo. de México.

www.50conpentaclorofenol.com.mx

Tels.: 0155 26-28-11-28 / 26-28-11-31 / 32 / 33 / 34

Ficha Técnica VIDAMADERA LPU

PROPIEDADES:

Protección contra moho, hongos, comején e insectos xilófagos, rajaduras y torceduras. Sus repelentes al agua evitan los cambios dimensionales y la podredumbre originada por la humedad.

Al secarse la madera después del tratamiento, la superficie queda tersa (no grasosa), lista para el acabado. No afecta el color de la madera.

Líquido color ámbar listo para usarse, no soluble en agua.

MEDIO DE APLICACIÓN:

Brocha: 2 a 3 manos, permitiendo secar entre cada una, 2 horas aproximadamente. Aspersión: 2 manos, permitiendo secar entre cada una, 2 horas aproximadamente. Inmersión: 5 minutos como máximo, varía dependiendo del grueso, tamaño y clase de madera.

RENDIMIENTO:

De 2 a 3 metros cuadrados por litro.

USOS:

Escaleras, portales, marcos, pisos, polines, tráileres, ventanas, tarimas, cajas de empaque, clóset, enchapados, duelas, carros de ferrocarril, vigas, armazones, estan-terías, etc.

APLICACIÓN:

La madera a tratar deberá estar seca, libre de polvo y residuos de pintura o barniz. Se recomienda el uso de guantes, pues hay personas de piel muy sensible a quienes la solución causa irritación pasajera. Aplicar en lugares bien ventilados. El VIDAMAD-ERA LPU actúa como sellador y no afecta la adhesión de pegamento o pastas, los objetos tratados pueden ser pintados o barnizados 24 a 48 horas después del tratamiento.